




Produktinformation Mentor



Beschreibung: hoch, tief COC Perlevelours

Technische Daten:

Polmaterial/Nutzschicht:	100 % Polyamid		
Rückenart:	TOP-BAC		
Noppenzahl/Teilung:	425.000/m ² 5/64"		
Gesamthöhe:	ca. 7 mm		
Gesamtgewicht/Flächengewicht:	ca. 2.100 g/m ²		
Garneinsatzgewicht:	ca. 700 g/m ²		
Poldicke über Grundgewebe:	ca. 5,5 mm		
Polrohddichte:	ca. 0,17 g/cm ³		
Trägermaterial:	PP-Bändchengewebe		
Art der Färbung:	Stückfärbung		
Stuhlrollenprüfung:	DIN EN 985	r ≥ 2,4	
Wärmedurchlaßwiderstand:	DIN ISO 8302:1991	0,12 kW	
Trittschallschutz:	DIN EN ISO 717-2	ca. 32 dB	
Brandverhalten:	DIN EN 13501-1	C _{fl} -S1	
Elektrostatische Eigenschaften:	permanent antistatisch		
Beständigkeiten:	Lichtehtheit	DIN EN ISO 105-B 02	mind. Note 5
	Reibechtheit	DIN EN ISO 105-X 12	Note 5
	Wasserechtheit	DIN EN ISO 105-E 01	mind. Note 4

Einsatzbereiche:



Farben und Ausführungen: gemäß gültiger Kollektion sowie Sonderfarben auf Anfrage.
Handelsübliche Farbabweichungen sowie Produktverbesserungen vorbehalten.

Produktionsbreite: 500 cm