



Produktinformation der US-Garne

Bei Amerikanischen Teppichböden kommen folgende Garne anteilig zum Einsatz:

1. Polyamid (Nylon)
2. Polypropylen (Olefin)
3. Polyester (Polyethylen)
4. Wolle
5. Acryl

Eigenschaften der Fasern:

	Polyamid (Nylon)	Polypropylen (Olefin)	Polyester (Polyethylen)	Acryl	Wolle
Elastizität, Wiederhol- vermögen u. Quetschungen	exzellent	ausreichend	recht gut	recht gut	exzellent
Oberflächen- veränderung	gut	gut	gut	gut	gut
Abrieb- widerstand	exzellent	gut	gut	recht gut	recht gut
Flecken- widerstand	sehr gut mit zusätzlicher Ausrüstung/Teflon	exzellent	exzellent	gut	recht gut
Reinigungs- eigenschaft	sehr gut	recht gut	recht gut	gut	gut
Farbechtheit	gut	exzellent	sehr gut	exzellent	recht gut
Statische Aufladung	hoch, aber durch Zusatzrüstung antistatisch	sehr wenig	etwas bei leichter Feuchtigkeit	wenig	etwas bei leichter Feuchtigkeit
Widerstand zu Chemikalien	gut	exzellent	sehr gut	gut	recht gut
Entflammbarkeit	gering	mittel	gering	gering	sehr gering
Feuchtigkeits- aufnahme in % vom Eigengewicht	etwas (bis 4,5%)	keine (0,05%)	gering (0,4%)	gering (1,5%)	beträchtlich (13-16%)